

## Peinture satinée garnissante

AFNOR T 36.005 - Famille I- Classe 4a

**GLYC SATIN** est une peinture glycérophtalique satinée en phase solvant pour les travaux neufs ou de Rénovation ; convient particulièrement pour les cuisines et les salles d'eau.

### Performances principales

- Facilité d'application au rouleau et à la brosse
- Excellente opacité et pouvoir garnissant
- Bon temps de reprise
- Bonne lessivabilité

### Caractéristiques techniques

Composition en blanc :

- Liant : résine alkyde
- Constituants solides : dioxyde de titane et extendeurs minéraux

Aspect en pot : thixotrope

Masse volumique à 20°C : 1.53 g/cm<sup>3</sup> +/- 0,02

Extrait sec en poids : 79 % +/- 2

Extrait sec volumétrique : 59 % +/- 2

Séchage (20°C – 65% HR) :

- Sec au toucher : 5 heures
- Délai de recouvrement : 24 heures

Rendement superficiel théorique : 7 m<sup>2</sup>/ kg (brosse, rouleau)

Aspect du film sec : satin pommelé

Résistance à l'alcalinité des fonds : NON

### Destination

**GLYC SATIN** s'applique sur tous fonds traditionnels peints, sains et cohérents du bâtiment, en travaux neufs comme en entretien.

### Préparation des fonds

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec les DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

Les anciens fonds durs ou laqués seront préalablement dépolis.

Sur fonds friables : imprimer avec Durfix'onip. Sur plâtre, placo et enduit : imprimer avec Primocéan

### Précautions d'emploi

Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensant, gelés, ou présentant des microorganismes.

Température minimum 8°C maximum 35°C- hygrométrie relative inférieure à 65%

Humidité des supports doit être inférieure à 5%.

### Mode d'emploi

**GLYC SATIN** s'applique généralement en 2 couches sur fonds imprimés ou non

\*Brosse et rouleau : dilution Jusqu'à 5% de white spirit désaromatisé selon la porosité du fond en 1<sup>o</sup> couche.

\*Pistolet sans air : essai préalable selon le matériel d'application.

Nettoyage du matériel : white spirit

**Conditionnement** : 15 litres

### Teintes :

- Blanc.
- 1130 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc.



**Conservation en emballage hermétique d'origine non ouvert** : 24 mois à l'abri de la chaleur et du gel

**Hygiène et sécurité (directive 2004/73/CE– 29<sup>ème</sup> adaptation modifiée au 1<sup>er</sup> Mars 2007)** : se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur.



Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (Directive 2004/42/CE) : 350 g/l

**Edition : janvier 2007**

**Nota** : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.